

# FICHTE NÖRDISCH A-QUALITÄT

**FEELWOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

19 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 135 mm Breite

Weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke ▼	Breite ►	107 mm	135 mm	183 mm	Stk./Paket
19 mm			●		6

● = Standardprogramm

**Fixlängen:** 1.453 mm auf Anfrage,  
1.973 mm → eine Lage pro Paket kann einmal gestossen sein

**Sonderprofile:** Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

**Zertifizierung:** FSC® oder PEFC auf Anfrage möglich

**Holzfeuchte:** 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

<b>Äste</b>	Gesunde Äste in beliebiger Anzahl bis zu maximalen Größe von 1/3 der Brettbreite zulässig. Astrisse gespachtelt. Schwarze Punktäste bis 8 mm zulässig. Pro Laufmeter, bezogen auf die Gesamtstückzahl, max. ein Stück Hirnholzdübel zulässig.
<b>Risse</b>	Risse auf der Sichtseite generell nicht enthalten. Durchgehende Endrisse bis zu einer max. Länge von 3 cm bei max. 15% der Gesamtstückzahl gekittet zulässig.
<b>Harzgallen</b>	Max. 2 Stück pro Diele, bis zu einer Größe von 1 cm <sup>2</sup> und bei 20% der Stückzahl, sind zulässig.
<b>Rindeinwüchse</b>	Bis zu einer max. Größe von 1 cm <sup>2</sup> sind bei 10% der Stückzahl zulässig.
<b>Kernröhre</b>	Max. bei 20% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darf max. 1/3 der Dielenlänge betragen.
<b>Verfärbungen</b>	Natürliche Verfärbungen zulässig. Bläue nicht zulässig.
<b>Schädlingsbefall</b>	Nicht zulässig.

**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

# FICHTE NORDISCH A/B

**FEELWOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

15 mm Verkleben/Klammerbodenverlegung für 135 mm Breite

19, 25 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 135 mm Breite

Stärke 15 mm geeignet für Fußbodenheizung bis 135 mm Breite bei vollflächiger Verklebung - weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke ▼	Breite ►	107 mm	135 mm	183 mm	Stk./Paket
15 mm			●		8
19 mm			●	●	6
25 mm			●		5

● = Standardprogramm

Fixlängen: 1.453 mm auf Anfrage,  
1.973 mm → eine Lage pro Paket kann einmal gestossen sein

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® oder PEFC auf Anfrage möglich

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

**Äste** Gesunde Äste in beliebiger Anzahl bis zu max. Größe einer halben Brettbreite bei max. 50%, bezogen auf die Stückzahl, zulässig. Astrisse gespachtelt. Schwarze Punktäste bis 15 mm zulässig. Kleine ausgebrochene Äste, Kantenäste erlaubt. Schwarzumrandete Äste bis 25 mm Durchmesser bei max. 15% Gesamtmenge zulässig, sofern auf einer Dielseite mit Holzstruktur fest verwachsen. Hirnholzdübel dürfen unbegrenzt vorkommen.

**Risse** Nicht durchgehende Risse, sofern der Gesamteindruck nicht beeinträchtigt, gestattet. Durchgehende Endrisse bis zu Länge der Dielenbreite zulässig. Astrisse zulässig.

**Harzgallen** Max. 5 Stk. pro Diele, bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup> und bei 25% der Stückzahl, sind zulässig.

**Rindeinwüchse** Bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup> sind bei 25% der Stückzahl zulässig.

**Kernröhre** Bei 25% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.

**Verfärbungen** Natürliche Verfärbungen zulässig. Bläue nicht zulässig.

**Schädlingsbefall** Nicht zulässig.



**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

# FICHTE NORDISCH A/B LANGDIELE

**FEELWOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

19, 25 mm Verschrauben

Weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke ▼	Breite ►	107 mm	135 mm	183 mm	Stk./Paket
19 mm			●		4
25 mm			●		3

● = Standardprogramm

**Fixlängen:** 2.953 mm auf Anfrage,  
3.973 mm → eine Lage pro Paket kann einmal gestossen sein

**Sonderprofile:** Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

**Zertifizierung:** FSC® oder PEFC  
auf Anfrage möglich

**Holzfeuchte:** 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

- Äste** Gesunde Äste in beliebiger Anzahl bis zu max. Größe einer 1/2 Brettbreite zulässig. Astrisse gespachtelt. Schwarze Punktäste bis 15 mm zulässig. Kleine ausgebrochene Äste, Kantenäste bis zu 1 cm<sup>2</sup> erlaubt. Schwarzumrandete Äste bis 25 mm Durchmesser bei max. 15% Gesamtmenge zulässig, sofern auf einer Dielseite mit der Holzstruktur fest verwachsen. Hirnholzdübel dürfen unbegrenzt vorkommen.
- Risse** Nicht durchgehende Risse, sofern der Gesamteindruck nicht beeinträchtigt, gestattet. Durchgehende Endrisse bis zu einer Länge der Dielenbreite zulässig. Astrisse zulässig.
- Harzgallen** Max. 10 Stk. pro Diele, bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup> und bei 25% der Stückzahl, sind zulässig.
- Rindeinwüchse** Bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup> sind bei 25% der Stückzahl zulässig.
- Kernröhre** Ist max. bei 25% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.
- Verfärbungen** Natürliche Verfärbungen zulässig. Bläue nicht zulässig.
- Schädlingsbefall** Nicht zulässig.



**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

# FICHTE NÖRDISCH B-QUALITÄT

**FEELWOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

19 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 135 mm Breite

Weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke ▼	Breite ►	107 mm	135 mm	183 mm	Stk./Paket
19 mm			●		6

● = Standardprogramm

**Fixlängen:** 1.453 mm auf Anfrage,  
1.973 mm → eine Lage pro Paket kann einmal gestossen sein

**Sonderprofile:** Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

**Zertifizierung:** FSC® oder PEFC  
auf Anfrage möglich

**Holzfeuchte:** 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

<b>Äste</b>	Gesunde Äste in beliebiger Anzahl bis zu max. Größe einer 1/2 Brettbreite zulässig. Astrisse gespachtelt. Schwarze Punktäste bis 15 mm zulässig. Kleine aus- gebrochene Äste, Kantenäste erlaubt. Schwarzumran- dete Äste bis 25 mm Durchmesser bei max. 25% der Gesamtmenge zulässig, sofern auf einer Dielseite mit der Holzstruktur fest verwachsen. Hirnholzdübel dürfen unbegrenzt vorkommen.
<b>Risse</b>	Nicht durchgehende Risse, sofern der Gesamteindruck nicht beeinträchtigt, gestattet. Durchgehende Endrisse bis zu einer Länge der Dielenbreite zulässig. Astrisse zulässig.
<b>Harzgallen</b>	Max. 5 Stk. pro Diele, bis zu einer Größe von 2 cm <sup>2</sup> und bei 35% der Stückzahl, sind zulässig.
<b>Rindeinwüchse</b>	Bis zu einer Größe von 2 cm <sup>2</sup> , 30% der Stückzahl zulässig.
<b>Kernröhre</b>	Bei 30% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.
<b>Verfärbungen</b>	Natürliche Verfärbungen zulässig. Bläue nicht zulässig.
<b>Schädlingsbefall</b>	Nicht zulässig.



**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

19 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 135 mm Breite

Weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke ▼	Breite ►	107 mm	135 mm	183 mm	Stk./Paket
19 mm			○		6

○ = auf Anfrage

Fixlängen: 1.453 mm auf Anfrage,  
1.973 mm

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® oder PEFC  
auf Anfrage möglich

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

<b>Äste</b>	Gesunde Äste sind beliebiger Anzahl in jeder Größe zulässig. Astrisse und Kantenausbrüche sind bis zu einer Größe von 40 mm zulässig. Lose Äste und Astlöcher sind bis zu einer Größe von 30 mm erlaubt.
<b>Risse</b>	Druchgehende Risse, sofern sie den Gesamteindruck nicht beeinträchtigen, sind gestattet. Durchgehende Endrisse sind bis zu einer Länge von 300 mm zulässig.
<b>Harzgallen</b>	Harzgallen sind in unbegrenzter Anzahl zulässig.
<b>Rindeinwüchse</b>	Rindeinwüchse vereinzelt erlaubt.
<b>Kernröhre</b>	Die Kernröhre ist erlaubt. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.
<b>Verfärbungen</b>	Natürliche Verfärbungen und Bläue sind zulässig.
<b>Schädlingsbefall</b>	Vereinzelt zulässig.
<b>Maßhaltigkeit</b>	Raue Stellen im Bereich Nut und Feder bzw. Hobelschläge sind in der Oberfläche erlaubt.



**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*



# LÄRSCHE HEIMISCH A-QUALITÄT

**FEELWOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

19 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 135 mm Breite

Weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke ▼	Breite ►	107 mm	135 mm	183 mm	Stk./Paket
19 mm			●		6

● = Standardprogramm

**Fixlängen:** 1.453 mm auf Anfrage,  
1.973 mm → eine Lage pro Paket kann einmal gestossen sein

**Sonderprofile:** Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

**Zertifizierung:** PEFC auf Anfrage möglich

**Holzfeuchte:** 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

<b>Äste</b>	Gesunde Äste in beliebiger Anzahl bis zu max. Größe von 1/3 der Brettbreite zulässig. Astrisse gespachtelt. Schwarze Punktäste bis 15 mm zulässig. Kleine ausgebrochene Äste und Kantenäste sind erlaubt. Schwarzumrandete Äste bis zu einem Durchmesser von max. 15 mm bei max. 15% der Gesamtmenge zulässig, sofern sie auf einer Dielenseite mit der Holzstruktur fest verwachsen sind. Hirnholzdübel dürfen unbegrenzt vorkommen.
<b>Risse</b>	Nicht durchgehende Risse, sofern sie den Gesamteindruck nicht beeinträchtigen, gestattet. Durchgehende Endrisse sind bis zu einer Länge der Dielenbreite zulässig. Astrisse zulässig.
<b>Harzgallen</b>	Max. 3 Stück pro Diele, bis zu einer Größe von 2 cm <sup>2</sup> und bei 25% der Stückzahl, sind zulässig.
<b>Rindeinwüchse</b>	Bis zu einer Größe von 1 cm <sup>2</sup> , 25% der Stückzahl zulässig.
<b>Kernröhre</b>	Ist max. bei 20% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darf max. 1/3 der Dielenlänge vorhanden sein.
<b>Verfärbungen</b>	Natürliche Verfärbungen zulässig. Bläue nicht zulässig.
<b>Schädlingsbefall</b>	Nicht zulässig.



**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEELWOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

# LÄRCHHEIMISCH A/B

**FEELWOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

19 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 135 mm Breite

Weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke ▼	Breite ►	107 mm	135 mm	183 mm	Stk./Paket
19 mm			●		6

● = Standardprogramm

**Fixlängen:** 1.453 mm auf Anfrage,  
1.973 mm → eine Lage pro Paket kann einmal gestossen sein

**Sonderprofile:** Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

**Zertifizierung:** PEFC auf Anfrage möglich

**Holzfeuchte:** 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

**Äste** Gesunde Äste in beliebiger Anzahl bis zu max. Größe von einer halben Brettbreite zulässig. Astrisse gespachtelt. Schwarze Punktäste bis 15 mm zulässig. Kleine ausgebrochene Äste und Kantenäste sind erlaubt. Schwarzumrandete Äste bis zu einem Durchmesser von max. 25 mm bei max. 15% der Gesamtmenge zulässig, sofern sie auf einer Dielenseite mit der Holzstruktur fest verwachsen sind. Hirnholzdübel dürfen unbegrenzt vorkommen.

**Risse** Nicht durchgehende Risse, sofern sie den Gesamteindruck nicht beeinträchtigen, gestattet. Durchgehende Endrisse sind bis zu einer Länge der Dielenbreite zulässig. Astrisse zulässig.

**Harzgallen** Max. 5 Stück pro Diele, bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup> und bei 25% der Stückzahl, sind zulässig.

**Rindeinwüchse** Bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup>, 25% der Stückzahl zulässig.

**Kernröhre** Ist max. bei 25% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.

**Verfärbungen** Natürliche Verfärbungen zulässig. Bläue nicht zulässig.

**Schädlingsbefall** Nicht zulässig.

**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

19, 25 mm Verschrauben/Klammerbodenverlegung für 135 mm Breite

Weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke ▼	Breite ►	107 mm	135 mm	183 mm	Stk./Paket
19 mm			●		6

● = Standardprogramm

Fixlängen: 1.453 mm auf Anfrage,  
1.973 mm

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: PEFC auf Anfrage möglich

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

<b>Äste</b>	Gesunde Äste in beliebiger Anzahl in jeder Größe zulässig. Astrisse und Kantenausbrüche sind bis zu einer Größe von 40 mm zulässig. Lose Äste und Astlöcher sind bis zu einer Größe von 30 mm erlaubt.
<b>Risse</b>	Durchgehende Risse, sofern sie den Gesamteindruck nicht beeinträchtigen, gestattet. Durchgehende Endrisse sind bis zu einer Länge von 300 mm zulässig.
<b>Harzgallen</b>	In unbegrenzter Anzahl zulässig.
<b>Rindeinwüchse</b>	Vereinzelt erlaubt.
<b>Kernröhre</b>	Ist erlaubt. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.
<b>Verfärbungen</b>	Natürliche Verfärbungen und Bläue sind zulässig.
<b>Schädlingsbefall</b>	Vereinzelt zulässig.
<b>Maßhaltigkeit</b>	Raue Stellen im Bereich Nut und Feder bzw. Hobelschläge sind in der Oberfläche erlaubt.



**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*



# LÄRSCHE SIBIRISCH ASTREIN

**FEELWOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

19 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 107, 135 mm Breite

Weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke	Breite ▶	107 mm	135 mm	183 mm	Stk./Paket
19 mm		●	●		6

● = Standardprogramm

**Fixlängen:** 1.453 mm auf Anfrage,  
1.973 mm → eine Lage pro Paket kann einmal gestossen sein

**Sonderprofile:** Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

**Zertifizierung:** FSC® auf Anfrage möglich

**Holzfeuchte:** 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

<b>Äste</b>	Im Prinzip astrein. Vereinzelt Punktäste mit einer Größe von 8 mm sind erlaubt.
<b>Risse</b>	Risse auf der Sichtseite sind generell nicht enthalten. Durchgehende Endrisse sind nicht erlaubt. Kleine Haarrisse sind vereinzelt zulässig.
<b>Harzgallen</b>	Kleine Harzgallen, max. 2 Stück pro Diele bis zu einer Größe von 3 x 25 mm, sind zulässig.
<b>Rindeneinwüchse</b>	Sind nicht zulässig.
<b>Kernröhre</b>	Nicht zulässig.
<b>Verfärbungen</b>	Natürliche Verfärbungen zulässig. Bläue nicht zulässig.
<b>Schädlingsbefall</b>	Nicht zulässig.



**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEELWOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

# LÄRSCHE SIBIRISCH A-QUALITÄT

**FEELWOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

19, 25 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 135 mm Breite

Weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke ▼	Breite ▶	107 mm	135 mm	183 mm	Stk./Paket
19 mm			●		6
25 mm			●	●	5

● = Standardprogramm

**Fixlängen:** 1.453 mm auf Anfrage,  
1.973 mm → eine Lage pro Paket kann einmal gestossen sein

**Sonderprofile:** Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

**Zertifizierung:** FSC® auf Anfrage möglich

**Holzfeuchte:** 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

<b>Äste</b>	Gesunde Äste in beliebiger Anzahl bis zu einer max. Größe von einem Drittel der Brettbreite zulässig. Astrisse gespachtelt. Schwarze Punktäste bis 8 mm zulässig. Pro Laufmeter, bezogen auf die Gesamtstückzahl, darf max. 1 Stück Hirnholzdübel vorkommen.
<b>Risse</b>	Risse auf der Sichtseite sind nicht erlaubt. Durchgehende Endrisse sind jedoch bis zu einer max. Länge von 3 cm bei max. 15% der Gesamtstückzahl gekittet zulässig.
<b>Harzgallen</b>	Max. 2 Stück pro Diele, bis zu einer Größe von 1 cm <sup>2</sup> und bei 20% der Stückzahl, sind zulässig.
<b>Rindeinwüchse</b>	Bis zu einer Größe von 1 cm <sup>2</sup> , 10% der Stückzahl zulässig.
<b>Kernröhre</b>	Ist max. bei 20% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darf max. 1/3 der Dielenlänge betragen.
<b>Verfärbungen</b>	Natürliche Verfärbungen zulässig. Bläue nicht zulässig.
<b>Schädlingsbefall</b>	Nicht zulässig.

**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

# LÄRSCHE SIBIRISCH A/B

**FEELWOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

15 mm Verkleben/Klammerbodenverlegung für 135 mm Breite

19, 25 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 107, 135 mm Breite

Stärke 15 mm geeignet für Fußbodenheizung bis 135 mm Breite bei vollflächiger Verklebung - weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke ▼	Breite ►	107 mm	135 mm	183 mm	Stk./Paket
15 mm			●		8
19 mm		●	●	●	6
25 mm			●	●	5

● = Standardprogramm

**Fixlängen:** 1.453 mm auf Anfrage,  
1.973 mm → eine Lage pro Paket kann einmal gestossen sein

**Sonderprofile:** Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

**Zertifizierung:** FSC® auf Anfrage möglich

**Holzfeuchte:** 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

**Äste** Gesunde Äste in beliebiger Anzahl bis zu max. Größe von einer halben Brettbreite bei max. 50%, bezogen auf die Stückzahl, zulässig. Astrisse gespachtelt. Schwarze Punktäste bis 15 mm zulässig. Kleine ausgebrochene Äste und Kantenäste erlaubt. Schwarzumrandete Äste bis zu einem Durchmesser von max. 25 mm bei max. 15% der Gesamtmenge zulässig, sofern sie auf einer Dielseite mit der Holzstruktur fest verwachsen sind. Hirnholzdübel dürfen unbegrenzt vorkommen.

**Risse** Nicht durchgehende Risse, sofern sie den Gesamteindruck nicht beeinträchtigen, gestattet. Durchgehende Endrisse sind bis zu einer Länge der Dielenbreite zulässig. Astrisse zulässig.

**Harzgallen** Max. 5 Stück pro Diele, bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup> und bei 25% der Stückzahl, sind zulässig.

**Rindeinwüchse** Bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup>, 25% der Stückzahl zulässig.

**Kernröhre** Ist max. bei 25% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.

**Verfärbungen** Natürliche Verfärbungen zulässig. Bläue nicht zulässig.

**Schädlingsbefall** Nicht zulässig.

**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

# LÄRSCHE SIBIRISCH A/B LANGDIELE

**FEELWOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

19, 25 mm Verschrauben

Weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke ▼	Breite ►	107 mm	135 mm	183 mm	Stk./Paket
19 mm			●	●	4
25 mm			●	●	3

● = Standardprogramm

**Fixlängen:** 2.953 mm auf Anfrage,  
3.973 mm → eine Lage pro Paket kann einmal gestossen sein

**Sonderprofile:** Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

**Zertifizierung:** FSC® auf Anfrage möglich

**Holzfeuchte:** 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

**Äste** Gesunde Äste in beliebiger Anzahl bis zu max. Größe einer halben Brettbreite zulässig. Größere Astrisse sind teilweise gespachtelt. Schwarze Punktäste bis 15 mm zulässig. Ausgebrochene Äste und Kantenäste bis zu einer Größe von 10 mm<sup>2</sup> erlaubt. Schwarzumrandete Äste bis zu einem Durchmesser von max. 25 mm bei max. 25% der Gesamtmenge zulässig, sofern sie auf einer Dielenseite mit der Holzstruktur fest verwachsen sind. Hirnholzdübel dürfen unbegrenzt vorkommen.

**Risse** Nicht durchgehende Risse, sofern sie den Gesamteindruck nicht beeinträchtigen, gestattet. Durchgehende Endrisse sind bis zu einer Länge der Dielenbreite zulässig. Astrisse zulässig.

**Harzgallen** Max. 10 Stück pro Diele, bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup> und bei 25% der Stückzahl, sind zulässig.

**Rindeinwüchse** Bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup>, 25% d. Stückzahl zulässig.

**Kernröhre** Bei max. 25% der Gesamtstückzahl zulässig. Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.

**Verfärbungen** Natürliche Verfärbungen zulässig. Bläue nicht zulässig.

**Schädlingsbefall** Nicht zulässig.



**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*



# LÄRSCHE SIBIRISCH B-QUALITÄT

**FEELWOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

19 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 135 mm Breite

Weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke ▼	Breite ►	107 mm	135 mm	183 mm	Stk./Paket
19 mm			●		6

● = Standardprogramm

**Fixlängen:** 1.453 mm auf Anfrage,  
1.973 mm → eine Lage pro Paket kann einmal gestossen sein

**Sonderprofile:** Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

**Zertifizierung:** FSC® auf Anfrage möglich

**Holzfeuchte:** 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

<b>Äste</b>	Gesunde Äste in beliebiger Anzahl bis zu max. Größe von einer halben Brettbreite zulässig. Astrisse gespachtelt. Schwarze Punktäste bis 15 mm zulässig. Kleine ausgebrochene Äste und Kantenäste sind erlaubt. Schwarzumrandete Äste bis zu einem Durchmesser von max. 25 mm bei max. 25% der Gesamtmenge zulässig, sofern sie auf einer Dielenseite mit der Holzstruktur fest verwachsen sind. Hirnholzdübel dürfen unbegrenzt vorkommen.
<b>Risse</b>	Nicht durchgehende Risse, sofern sie den Gesamteindruck nicht beeinträchtigen, gestattet. Durchgehende Endrisse sind bis zu einer Länge der Dielenbreite zulässig. Astrisse zulässig.
<b>Harzgallen</b>	Max. 5 Stück pro Diele, bis zu einer Größe von 2 cm <sup>2</sup> und bei 35% der Stückzahl, sind zulässig.
<b>Rindeinwüchse</b>	Bis zu einer Größe von 2 cm <sup>2</sup> , 30% der Stückzahl zulässig.
<b>Kernröhre</b>	Ist max. bei 30% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.
<b>Verfärbungen</b>	Natürliche Verfärbungen zulässig, Bläue nicht zulässig.
<b>Schädlingsbefall</b>	Nicht zulässig.

**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*



## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

15 mm Verkleben/Klammerbodenverlegung für 135 mm Breite

19, 25 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 135 mm Breite

Stärke 15 mm geeignet für Fußbodenheizung bis 135 mm Breite bei vollflächiger Verklebung - weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke ▼	Breite ►	107 mm	135 mm	183 mm	Stk./Paket
15 mm			●		8
19 mm			●		6
25 mm			●	●	5

● = Standardprogramm

Fixlängen: 1.453 mm auf Anfrage,  
1.973 mm

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage möglich

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

- Äste** Gesunde Äste in beliebiger Anzahl in jeder Größe zulässig. Astrisse und Kantenausbrüche sind bis zu einer Größe von 40 mm zulässig. Lose Äste und Astlöcher sind bis zu einer Größe von 30 mm erlaubt.
- Risse** Durchgehende Risse, sofern sie den Gesamteindruck nicht beeinträchtigen, gestattet. Durchgehende Endrisse sind bis zu einer Länge von 300 mm zulässig.
- Harzgallen** In unbegrenzter Anzahl zulässig.
- Rindeinwüchse** Rindeinwüchse vereinzelt erlaubt.
- Kernröhre** Ist erlaubt. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.
- Verfärbungen** Natürliche Verfärbungen und Bläue sind zulässig.
- Schädlingsbefall** Vereinzelt zulässig.
- Maßhaltigkeit** Raue Stellen im Bereich Nut und Feder bzw. Hobelschläge sind in der Oberfläche erlaubt.



**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

# LÄRCHESIBIRISCH INDUSTRIE LANGDIELE

**FEELWOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

19, 25 mm Verschrauben

Weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke ▼	Breite ►	107 mm	135 mm	183 mm	Stk./Paket
19 mm			●	●	4
25 mm			●	●	3

● = Standardprogramm

**Fixlängen:** 2.953 mm auf Anfrage,  
3.973 mm → eine Lage pro Paket kann einmal gestossen sein

**Sonderprofile:** Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

**Zertifizierung:** FSC® auf Anfrage möglich

**Holzfeuchte:** 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

<b>Äste</b>	Gesunde Äste in beliebiger Anzahl in jeder Größe zulässig. Astrisse und Kantenausbrüche sind bis zu einer Größe von 40 mm zulässig. Lose Äste und Astlöcher sind bis zu einer Größe von 30 mm erlaubt.
<b>Risse</b>	Durchgehende Risse, sofern sie den Gesamteindruck nicht beeinträchtigen, gestattet. Durchgehende Endrisse sind bis zu einer Länge von 300 mm zulässig.
<b>Harzgallen</b>	Sind in unbegrenzter Anzahl zulässig.
<b>Rindeinwüchse</b>	Vereinzelt erlaubt.
<b>Kernröhre</b>	Ist erlaubt. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.
<b>Verfärbungen</b>	Natürliche Verfärbungen und Bläue sind zulässig.
<b>Schädlingsbefall</b>	Vereinzelt zulässig.
<b>Maßhaltigkeit</b>	Raue Stellen im Bereich Nut und Feder bzw. Hobelschläge sind in der Oberfläche erlaubt.



**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEELWOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

# KIEFER NÖRDISCH A-QUALITÄT

**FEELWOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

19 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 135 mm Breite

Weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke ▼	Breite ►	107 mm	135 mm	183 mm	Stk./Paket
19 mm			●		6

● = Standardprogramm

**Fixlängen:** 1.453 mm auf Anfrage,  
1.973 mm → eine Lage pro Paket kann einmal gestossen sein

**Sonderprofile:** Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

**Zertifizierung:** FSC® oder PEFC auf Anfrage möglich

**Holzfeuchte:** 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

<b>Äste</b>	Gesunde Äste in beliebiger Anzahl bis zu max. Größe einer 1/3 Brettbreite zulässig. Astrisse gespachtelt. Schwarze Punktäste bis 8 mm zulässig. Pro Laufmeter, bezogen auf die Gesamtstückzahl, darf max. 1 Stück Hirnholzdübel vorkommen.
<b>Risse</b>	Risse auf der Sichtseite sind generell nicht enthalten. Durchgehende Endrisse bis zu einer max. Länge von 3 cm bei max. 15% der Gesamtstückzahl gekittet zulässig.
<b>Harzgallen</b>	Max. 2 Stück pro Diele, bis zu einer Größe von 1 cm <sup>2</sup> und bei 20% der Stückzahl, sind zulässig.
<b>Rindeinwüchse</b>	Bis zu einer Größe von 1 cm <sup>2</sup> , sind 10% der Stückzahl zulässig.
<b>Kernröhre</b>	Bei 20% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darf max. 1/3 der Dielenlänge betragen.
<b>Verfärbungen</b>	Natürliche Verfärbungen zulässig. Bläue nicht zulässig.
<b>Schädlingsbefall</b>	Nicht zulässig.

**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEELWOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

# KIEFER NORDISCH A/B

**FEELWOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

15 mm Verkleben/Klammerbodenverlegung für 135 mm Breite

19, 25 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 135 mm Breite

Stärke 15 mm geeignet für Fußbodenheizung bis 135 mm Breite bei vollflächiger Verklebung - weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke ▼	Breite ►	107 mm	135 mm	183 mm	Stk./Paket
15 mm			●		8
19 mm			●		6
25 mm			●		5

● = Standardprogramm

Fixlängen: 1.453 mm auf Anfrage,

1.973 mm → eine Lage pro Paket kann einmal gestossen sein

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® oder PEFC  
auf Anfrage möglich

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

### Äste

Gesunde Äste in beliebiger Anzahl bis zu max. Größe einer halben Brettbreite bei max. 50%, bezogen auf die Stückzahl, zulässig. Astrisse gespachtelt. Schwarze Punktäste bis 15 mm zulässig. Kleine ausgebrochene Äste, Kantenäste erlaubt. Schwarzumrandete Äste bis 25 mm Durchmesser bei max. 15% Gesamtmenge zulässig, sofern eine Dielenseite mit Holzstruktur fest verwachsen. Hirnholzdübel dürfen unbegrenzt vorkommen.

### Risse

Nicht durchgehende Risse, sofern der Gesamteindruck nicht beeinträchtigt, gestattet. Durchgehende Endrisse bis zu einer Länge der Dielenbreite zulässig. Astrisse zulässig.

### Harzgallen

Max. 5 Stück pro Diele, bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup> und bei 25% der Stückzahl, sind zulässig.

### Rindeinwüchse

Bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup>, 25% der Stückzahl zulässig.

### Kernröhre

Bei 25% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.

### Verfärbungen

Natürliche Verfärbungen zulässig. Bläue nicht zulässig.

### Schädlingsbefall

Nicht zulässig.



**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

# KIEFER NÖRDISCH B-QUALITÄT

**FEELWOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

19 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 135 mm Breite

Weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke ▼	Breite ►	107 mm	135 mm	183 mm	Stk./Paket
19 mm			●		6

● = Standardprogramm

**Fixlängen:** 1.453 mm auf Anfrage,  
1.973 mm → eine Lage pro Paket kann einmal gestossen sein

**Sonderprofile:** Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

**Zertifizierung:** FSC® oder PEFC auf Anfrage möglich

**Holzfeuchte:** 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

**Äste** Gesunde Äste in beliebiger Anzahl bis zu max. Größe einer 1/2 Brettbreite zulässig. Astrisse gespachtelt. Schwarze Punktäste bis 15 mm zulässig. Kleine ausgebrochene Äste, Kantenäste erlaubt. Schwarzumrandete Äste bis 25 mm Durchmesser bei max. 25% der Gesamtmenge zulässig, sofern auf einer Dielseite mit der Holzstruktur fest verwachsen. Hirnholzdübel dürfen unbegrenzt vorkommen.

**Risse** Nicht durchgehende Risse, sofern der Gesamteindruck nicht beeinträchtigt, gestattet. Durchgehende Endrisse bis zu einer Länge der Dielenbreite zulässig. Astrisse zulässig.

**Harzgallen** Max. 5 Stk. pro Diele, bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup> und bei 35% der Stückzahl, sind zulässig.

**Rindeinwüchse** Bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup>, 30% der Stückzahl zulässig.

**Kernröhre** Bei 30% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.

**Verfärbungen** Natürliche Verfärbungen zulässig. Bläue nicht zulässig.

**Schädlingsbefall** Nicht zulässig.



**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*



## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

19 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 135 mm Breite

Weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke ▼	Breite ►	107 mm	135 mm	183 mm	Stk./Paket
19 mm			●		6

● = Standardprogramm

Fixlängen: 1.453 mm auf Anfrage,  
1.973 mm

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® oder PEFC  
auf Anfrage möglich

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

<b>Äste</b>	Gesunde Äste in beliebiger Anzahl in jeder Größe zulässig. Astrisse und Kantenausbrüche sind bis zu einer Größe von 40 mm zulässig. Lose Äste und Astlöcher sind bis zu einer Größe von 30 mm erlaubt.
<b>Risse</b>	Durchgehende Risse, sofern sie den Gesamteindruck nicht beeinträchtigen sind gestattet. Durchgehende Endrisse bis zu einer max. Länge von 300 mm zulässig.
<b>Harzgallen</b>	Sind in unbegrenzter Anzahl zulässig.
<b>Rindeinwüchse</b>	Vereinzelt erlaubt.
<b>Kernröhre</b>	Ist erlaubt. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.
<b>Verfärbungen</b>	Natürliche Verfärbungen und Bläue sind zulässig.
<b>Schädlingsbefall</b>	Vereinzelt zulässig.
<b>Maßhaltigkeit</b>	Raue Stellen im Bereich Nut und Feder bzw. Hobelschläge sind in der Oberfläche erlaubt.

**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

# DOUGLASIE A/B

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

19 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 135 mm Breite

Weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke	Breite ▶	107 mm	135 mm	183 mm	Stk./Paket
19 mm			●		6

● = Standardprogramm

**Fixlängen:** 1.453 mm auf Anfrage,  
1.973 mm → eine Lage pro Paket kann einmal gestossen sein

**Sonderprofile:** Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

**Zertifizierung:** PEFC auf Anfrage möglich

**Holzfeuchte:** 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

<b>Äste</b>	Gesunde Äste in beliebiger Anzahl bis max. Größe von einer halben Brettbreite zulässig. Astrisse gespachtelt. Schwarze Punktäste bis 15 mm zulässig. Kleine ausgebrochene Äste und Kantenäste erlaubt. Schwarz umrandete Äste bis zu einem Durchmesser von max. 25 mm bei max. 15% der Gesamtmenge zulässig, sofern auf einer Dielseite mit der Holzstruktur fest verwachsen. Hirnholzdübel unbegrenzt zulässig.
<b>Risse</b>	Nicht durchgehende Risse, sofern sie den Gesamteindruck nicht beeinträchtigen, gestattet. Durchgehende Endrisse bis zu einer Länge der Dielenbreite zulässig. Astrisse zulässig.
<b>Harzgallen</b>	5 Stück pro Diele, bis zu einer Größe von 2 cm <sup>2</sup> bei 25% der Stückzahl, sind zulässig.
<b>Rindeinwüchse</b>	Bis zu einer max. Größe von 2 cm <sup>2</sup> bei 25% d. Stückzahl.
<b>Kernröhre</b>	Bei 25% bezogen auf die Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.
<b>Verfärbungen</b>	Natürliche Verfärbungen zulässig, Bläue nicht zulässig. Splint im Randbereich bis zu 30 mm Breite zulässig.
<b>Schädlingsbefall</b>	Nicht zulässig.

**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

19 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 135 mm Breite

Weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke ▼	Breite ►	107 mm	135 mm	183 mm	Stk./Paket
19 mm			●		6

● = Standardprogramm

Fixlängen: 1.453 mm auf Anfrage,  
1.973 mm

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: PEFC auf Anfrage möglich

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

<b>Äste</b>	Gesunde Äste sind in beliebiger Anzahl in jeder Größe zulässig. Astrisse und Kantenausbrüche sind bis zu einer Größe von 40 mm zulässig. Lose Äste und Astlöcher sind bis zu einer Größe von 30 mm erlaubt.
<b>Risse</b>	Durchgehende Risse, sofern sie den Gesamteindruck nicht beeinträchtigen, sind gestattet. Durchgehende Endrisse sind bis zu einer Länge von 300 mm zulässig.
<b>Harzgallen</b>	Sind in unbegrenzter Anzahl zulässig.
<b>Rindeinwüchse</b>	Sind vereinzelt erlaubt.
<b>Kernröhre</b>	Die Kernröhre ist erlaubt. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.
<b>Verfärbungen</b>	Natürliche Verfärbungen und Bläue sind zulässig.
<b>Schädlingsbefall</b>	Vereinzelt zulässig.
<b>Maßhaltigkeit</b>	Raue Stellen im Bereich Nut und Feder bzw. Hobelschläge sind in der Oberfläche erlaubt.



**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

# ZIRBE A/B

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

19 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 135 mm Breite

Weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke ▼	Breite ►	107 mm	135 mm	183 mm	Stk./Paket
19 mm			●		6

● = Standardprogramm

**Fixlängen:** 1.453 mm auf Anfrage,  
1.973 mm → eine Lage pro Paket kann einmal gestossen sein

**Sonderprofile:** Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

**Zertifizierung:** PEFC auf Anfrage möglich

**Holzfeuchte:** 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

<b>Äste</b>	Gesunde Äste in beliebiger Anzahl bis zu max. Größe einer 1/2 Brettbreite zulässig. Astrisse gespachtelt. Schwarze Punktäste bis 12 mm zulässig. Kleine aus- gebrochene Äste, Kantenäste erlaubt. Schwarzumran- dete Äste bis 25 mm Durchmesser bei max. 15% der Gesamtmenge zulässig, sofern auf einer Dielseite mit der Holzstruktur fest verwachsen. Hirnholzdübel dürfen unbegrenzt vorkommen.
<b>Risse</b>	Nicht durchgehende Risse, sofern der Gesamteindruck nicht beeinträchtigt, gestattet. Durchgehende Endrisse bis zu einer Länge der Dielenbreite zulässig. Astrisse zulässig.
<b>Harzgallen</b>	Max. 5 Stück pro Diele, bis zu einer Größe von 2 cm <sup>2</sup> und bei 25% der Stückzahl, sind zulässig.
<b>Rindeinwüchse</b>	Bis zu einer Größe von 2 cm <sup>2</sup> , 25% der Stückzahl zulässig.
<b>Kernröhre</b>	Bei 25% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.
<b>Verfärbungen</b>	Natürliche Verfärbungen zulässig. Bläue nicht zulässig.
<b>Schädlingsbefall</b>	Nicht zulässig.



**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

# ZIRBE INDUSTRIE

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

19 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 135 mm Breite

Weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke ▼	Breite ►	107 mm	135 mm	183 mm	Stk./Paket
19 mm			●		6

● = Standardprogramm

Fixlängen: 1.453 mm auf Anfrage,  
1.973 mm

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: PEFC auf Anfrage möglich

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

<b>Äste</b>	Gesunde Äste in beliebiger Anzahl in jeder Größe zulässig. Astrisse und Kantenausbrüche sind bis zu einer Größe von 40 mm zulässig. Lose Äste und Astlöcher sind bis zu einer Größe von 30 mm erlaubt.
<b>Risse</b>	Durchgehende Risse, sofern sie den Gesamteindruck nicht beeinträchtigen sind gestattet. Durchgehende Endrisse bis zu einer max. Länge von 300 mm zulässig.
<b>Harzgallen</b>	Sind in unbegrenzter Anzahl zulässig.
<b>Rindeinwüchse</b>	Vereinzelt erlaubt.
<b>Kernröhre</b>	Ist erlaubt. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.
<b>Verfärbungen</b>	Natürliche Verfärbungen und Bläue sind zulässig.
<b>Schädlingsbefall</b>	Vereinzelt zulässig.
<b>Maßhaltigkeit</b>	Raue Stellen im Bereich Nut und Feder bzw. Hobelschläge sind in der Oberfläche erlaubt.



**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*



# TANNE ASTARM

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 135 mm Breite

Weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke ▼	Breite ►	107 mm	135 mm	183 mm	Stk./Paket
19 mm			○		6

○ = auf Anfrage

**Fixlängen:** 1.453 mm auf Anfrage,  
1.973 mm → eine Lage pro Paket kann einmal gestossen sein

**Sonderprofile:** Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

**Zertifizierung:** PEFC auf Anfrage möglich

**Holzfeuchte:** 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

<b>Äste</b>	Im Prinzip astrein. Vereinzelt Punktäste mit einer Größe von 8 mm sind erlaubt.
<b>Risse</b>	Risse auf der Sichtseite sind generell nicht enthalten. Durchgehende Endrisse sind nicht erlaubt. Kleine Haarrisse sind vereinzelt zulässig.
<b>Rindeinwüchse</b>	Sind nicht zulässig.
<b>Kernröhre</b>	Nicht zulässig.
<b>Verfärbungen</b>	Natürliche Verfärbungen zulässig. Bläue nicht zulässig.
<b>Schädlingsbefall</b>	Nicht zulässig.

**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

19 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 135 mm Breite

Stärke 15 mm geeignet für Fußbodenheizung bis 135 mm Breite bei vollflächiger Verklebung - weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke ▼	Breite ►	107 mm	135 mm	183 mm	Stk./Paket
19 mm			○		6

○ = auf Anfrage

**Fixlängen:** 1.453 mm auf Anfrage,  
1.973 mm → eine Lage pro Paket kann einmal gestossen sein

**Sonderprofile:** Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

**Zertifizierung:** PEFC auf Anfrage möglich

**Holzfeuchte:** 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

<b>Äste</b>	Vereinzelt können Äste vorkommen. Schwarze Punktäste bis zu einer Größe von 12 mm zulässig. Pro Laufmeter, bezogen auf die Gesamtstückzahl, darf max. 1 Stück Hirnholzdübel vorkommen.
<b>Risse</b>	Risse auf der Sichtseite sind generell nicht enthalten. Durchgehende Endrisse sind nicht erlaubt. Kleine Haarrisse sind vereinzelt zulässig.
<b>Rindeinwüchse</b>	Sind nicht zulässig.
<b>Kernröhre</b>	Ist zulässig.
<b>Verfärbungen</b>	Natürliche Verfärbungen zulässig. Bläue nicht zulässig.
<b>Schädlingsbefall</b>	Nicht zulässig.

**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*