

# EICHE SELECT

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

15 mm Verkleben/Klammerbodenverlegung für 137 mm Breite

21 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 137 mm Breite



Geeignet für Fußbodenheizung auf Estrich bei vollflächiger Verklebung bis zu einer Breite von 168 mm

\*Zusätzlich geeignet für Fußbodenheizung bei Verschraubung auf Fußbodentrockenbauelementen bis zu einer Breite von 168 mm - weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke	Breite ▶	113 mm	137 mm	168 mm	198 mm	Stk./Paket
15 mm			●	●		8
21 mm*			●	●	●	6

● = Standardprogramm

**Standardausführung:** 2 x natur geölt  
**Standardlängen:** 853 | 1.003 | 1.153 | 1.303 | 1.453  
 1.753 | 2.053 | 2.306 | 2.653 mm  
**Sonderprofile:** Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

**Zertifizierung:** FSC® auf Anfrage  
**Holzfeuchte:** 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

- Äste** Festgewachsene Äste oder dunkle Punktäste bis zu einem maximalen Durchmesser von 8 mm sind zulässig.
- Risse** Vereinzelt kleine Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt (gespachtelt).
- Rindeneinwüchse** Sind nicht zulässig.
- Verfärbungen** Natürliche Verfärbungen sind zulässig.
- Splint** Ist nicht zulässig.
- Holzwuchs** Unterschiedlicher Faserverlauf ist zulässig.

**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

# EICHE NATUR

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

15 mm Verkleben/Klammerbodenverlegung für 137 mm Breite

21 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 137 mm Breite



Geeignet für Fußbodenheizung auf Estrich bei vollflächiger Verklebung bis zu einer Breite von 168 mm

\*Zusätzlich geeignet für Fußbodenheizung bei Verschraubung auf Fußbodentrockenbauelementen bis zu einer Breite von 168 mm - weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke ▼	Breite ▶	113 mm	137 mm	168 mm	198 mm	Stk./Paket
15 mm			●	●		8
21 mm*			●	●	●	6


● = Standardprogramm

Standardausführung: 2 x natur geölt  
 Standardlängen: 1.753 | 2.053 | 2.653 mm  
 Kurzlängen: je nach Verfügbarkeit  
 Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage  
 Holzfeuchte: 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

<b>Äste</b>	Gesunde Äste sind in beliebiger Anzahl bis zu einem maximalen Durchmesser von 1/6 Brettbreite zulässig. Dunkle Punktäste bis zu einer Größe von 8 mm sind zulässig. Kleine Astrisse und Kantenausbrüche sind gelegentlich zulässig. Durchfalläste sind unzulässig.
<b>Risse</b>	Vereinzelte Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt. Gelegentliche Kopfrisse sind gekittet zulässig.
<b>Rindeneinwüchse</b>	Vereinzelte Rindeneinwüchse bis zu einer Größe von 1 cm <sup>2</sup> sind zulässig.
<b>Verfärbungen</b>	Natürliche Verfärbungen sind zulässig.
<b>Splint</b>	Splint am Rand bis zu 1/10 der Brettbreite ist zulässig.
<b>Holzschutz</b>	Unterschiedlicher Faserverlauf ist zulässig.



# FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEELWOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

# EICHE MARKANT

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

15 mm Verkleben/Klammerbodenverlegung für 137 mm Breite

21 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 137 mm Breite



Geeignet für Fußbodenheizung auf Estrich bei vollflächiger Verklebung bis zu einer Breite von 168 mm

\*Zusätzlich geeignet für Fußbodenheizung bei Verschraubung auf Fußbodentrockenbauelementen bis zu einer Breite von 168 mm - weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke	Breite ▶	113 mm	137 mm	168 mm	198 mm	Stk./Paket
15 mm			●	●		8
21 mm*			●	●	●	6

● = Standardprogramm

Standardausführung: 2 x natur geölt  
 Standardlängen: 1.753 | 2.053 | 2.653 mm  
 Kurzlängen: je nach Verfügbarkeit  
 Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage  
 Holzfeuchte: 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

- Äste** Gesunde Äste sind in beliebiger Anzahl bis zu einer maximalen Größe von einer halben Brettbreite zulässig. Astrisse sind gespachtelt. Dunkle Punktäste bis zu einer Größe von 25 mm sind zulässig. Kleine Astrisse und Kantenausbrüche sind gelegentlich zulässig. Durchfalläste sind unzulässig.
- Risse** Vereinzelte Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt. Gelegentliche Kopfrisserisse sind gekittet zulässig.
- Rindeneinwüchse** Vereinzelt Rindeneinwüchse bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup> sind zulässig.
- Verfärbungen** Natürliche Verfärbungen und lebhaftige Struktur zulässig.
- Splint** Splint am Rand bis zu 1/10 der Brettbreite ist zulässig.
- Holzwuchs** Unterschiedlicher Faserverlauf und Kernbretter sind zulässig.



**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

# EICHE NATUR/RUSTIKAL STARKDIELE

**FEEL WOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegungsmöglichkeiten:

Verschrauben; Verkleben

Weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke	Breite ▶	113 mm	137 mm	188 mm	Stk./Paket
27 mm				●	4

● = Standardprogramm

**Standardausführung:** 2 x natur geölt  
**Standardlängen:** 2.053 | 2.353 | 2.653 mm  
**Kurzlängen:** ca. 20% in 1.753 | 1.453 | 1.153 | 853 mm  
mitgehend  
Faire Längenverteilung  
**Sonderprofile:** Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

**Zertifizierung:** FSC® auf Anfrage  
**Holzfeuchte:** 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

<b>Äste</b>	Gesunde Äste sind in beliebiger Anzahl bis zu einer maximalen Größe von einer halben Brettbreite zulässig. Astrisse sind gespachtelt. Dunkle Punktäste bis zu einer Größe von 35 mm sind zulässig. Kleine Astrisse und Kantenausbrüche sind gelegentlich zulässig. Durchfalläste sind unzulässig.
<b>Risse</b>	Vereinzelte Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt. Gelegentliche Kopfrisser sind gekittet zulässig.
<b>Rindeneinwüchse</b>	Vereinzelte Rindeneinwüchse bis zu einer Größe von 2 cm <sup>2</sup> sind zulässig.
<b>Verfärbungen</b>	Natürliche Verfärbungen und lebhaftere Strukturen sind zulässig.
<b>Splint</b>	Splint am Rand bis zu 1/5 der Brettbreite ist zulässig.
<b>Holzwuchs</b>	Unterschiedlicher Faserverlauf ist zulässig.



Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

# EICHE PROJEKT NATUR/RUSTIKAL

**FEEL WOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

15 mm Verkleben/Klammerbodenverlegung für 137 mm Breite



Geeignet für Fußbodenheizung bei vollflächiger Verklebung - weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke ▼	Breite ►	113 mm	137 mm	168 mm	198 mm	Stk./Paket
15 mm			●	●		8

● = Standardprogramm

Standardausführung: 2 x natur geölt

Gemischte Längen: 853 - 2.306 mm

Durchschnittslänge: min. 1.229 mm, max. eine Stoßlänge pro Lage

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage

Holzfeuchte: 9% +/- 2%



Verpackung: 8 Stk./Paket

min. 1 Stk. durchgehend

max. 7 Stk. einmal gestoßen

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

### Äste

Gesunde Äste sind in beliebiger Anzahl bis zu einer maximalen Größe einer halben Brettbreite zulässig. Astrisse sind gespachtelt. Dunkle Punktäste bis zu einer Größe von 25 mm sind zulässig. Kleine Astrisse und Kantenausbrüche sind gelegentlich zulässig. Durchfalläste sind unzulässig.

### Risse

Vereinzelte Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt. Gelegentliche Kopfrisserisse sind gekittet zulässig.

### Rindeneinwüchse

Vereinzelte Rindeneinwüchse bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup> sind zulässig.

### Verfärbungen

Natürliche Verfärbungen und lebhaftige Struktur zulässig.

### Splint

Splint am Rand bis zu 1/10 der Brettbreite ist zulässig.

### Holzwuchs

Unterschiedlicher Faserverlauf und Kernbretter zulässig.



Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*



# EICHE PROJEKT NATUR/RUSTIKAL

**FEEL WOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

21 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 137 mm Breite



Geeignet für Fußbodenheizung auf Estrich bei vollflächiger Verklebung und bei Verschraubung auf Fußbodentrockenbauelementen bis zu einer Breite von 168 mm - weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke	Breite ▶	113 mm	137 mm	168 mm	198 mm	Stk./Paket
21 mm			●	●	●	6

Standardausführung: 2 x natur geölt

Gemischte Längen: 853 - 2.306 mm

Durchschnittslänge: min. 1.257 mm, max. eine Stoßlänge pro Lage

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung:

FSC® auf Anfrage

Holzfeuchte:

9% +/- 2%



Verpackung: 6 Stk./Paket  
min. 1 Stk. durchgehend  
max. 5 Stk. einmal gestoßen

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

### Äste

Gesunde Äste sind in beliebiger Anzahl bis zu einer maximalen Größe einer halben Brettbreite zulässig. Astrisse sind gespachtelt. Dunkle Punktäste bis zu einer Größe von 25 mm sind zulässig. Kleine Astrisse und Kantenausbrüche sind gelegentlich zulässig. Durchfalläste sind unzulässig.

### Risse

Vereinzelte Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt. Gelegentliche Kopfrisserisse sind gekittet zulässig.

### Rindeneinwüchse

Vereinzelte Rindeneinwüchse bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup> sind zulässig.

### Verfärbungen

Natürliche Verfärbungen und lebhaftige Struktur zulässig.

### Splint

Splint am Rand bis zu 1/10 der Brettbreite ist zulässig.

### Holzwuchs

Unterschiedlicher Faserverlauf und Kernbretter zulässig.



Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*