

# FICHTE NORDISCH A/B

**FEELWOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

15 mm Verkleben/Klammerbodenverlegung

19, 25 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung

Stärke 15 mm geeignet für Fußbodenheizung bei vollflächiger Verklebung - weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

| Stärke<br>▼ | Breite ► | 107 mm | 135 mm | 178 mm | Stk./Paket |
|-------------|----------|--------|--------|--------|------------|
| 15 mm       |          |        | ●      |        | 8          |
| 19 mm*      |          |        | ●      |        | 6          |
| 25 mm       |          |        | ●      |        | 5          |

● = Standardprogramm

Standardausführung: 2 x natur geölt  
Fixlängen: 1.973 mm,  
1.453 mm auf Anfrage

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® oder PEFC auf Anfrage

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

\* geeignet bei Verschraubung auf Fußbodentrockenelementen

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

**Äste** Äste in beliebiger Anzahl bis zu max. Größe einer halben Brettbreite bei max. 50%, bezogen auf die Stückzahl, zulässig. Schwarze Punkt-äste bis 15 mm zulässig. Schwarzumrandete Äste bis 25 mm Durchmesser bei max. 15% Gesamtmenge zulässig, sofern auf einer Dielseite mit Holzstruktur fest verwachsen. Ausgebrochene Äste, Kantenäste und Astrisse sind erlaubt! Hirnholzdübel dürfen unbegrenzt vorkommen. Größere offene Stellen können zum Teil gespachtelt sein.

**Risse** Nicht durchgehende Risse, sofern der Gesamteindruck nicht beeinträchtigt, gestattet. Durchgehende Endrisse bis zu Länge der Dielenbreite können vorkommen. Offene Risse können zum Teil gespachtelt sein.

**Harzgallen** Max. 5 Stk. pro Diele, bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup> und bei 25% der Stückzahl, sind zulässig. Harzgallen werden nicht ausgebessert, Harz Austritt möglich

**Rindeneinwüchse** Bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup> sind bei 25% der Stückzahl zulässig.

**Kernröhre** Bei 25% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.

**Verfärbungen** Natürliche Verfärbungen zulässig. Bläue nicht zulässig.

**Schädlingsbefall** Nicht zulässig.



**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

# KIEFER NORDISCH A/B

**FEELWOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

19 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung

| Stärke | Breite ▶ | 107 mm | 135 mm | 178 mm | Stk./Paket |
|--------|----------|--------|--------|--------|------------|
| 19 mm* |          |        | ●      |        | 6          |

● = Standardprogramm

\* geeignet bei Verschraubung auf Fußbodentrockenelementen

**Standardausführung:** 2 x natur geölt  
**Fixlängen:** 1.973 mm,  
1.453 mm auf Anfrage  
**Sonderprofile:** Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

**Zertifizierung:** FSC® oder PEFC  
auf Anfrage  
**Holzfeuchte:** 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

### Äste

Äste in beliebiger Anzahl bis zu max. Größe einer halben Brettbreite bei max. 50%, bezogen auf die Stückzahl, zulässig. Schwarze Punkt-äste bis 15 mm zulässig. Schwarzumrandete Äste bis 25 mm Durchmesser bei max. 15% Gesamtmenge zulässig, sofern auf einer Dielseite mit Holzstruktur fest verwachsen. Ausgebrochene Äste, Kantenäste und Astrisse sind erlaubt! Hirnholzdübel dürfen unbegrenzt vorkommen. Größere offene Stellen können zum Teil gespachtelt sein.

### Risse

Nicht durchgehende Risse, sofern der Gesamteindruck nicht beeinträchtigt, gestattet. Durchgehende Endrisse bis zu Länge der Dielenbreite können vorkommen. Offene Risse können zum Teil gespachtelt sein.

### Harzgallen

Max. 5 Stück pro Diele, bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup> und bei 25% der Stückzahl, sind zulässig. Harzgallen werden nicht ausgebessert, Harz Austritt möglich

### Rindeneinwüchse

Bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup>, 25% der Stückzahl zulässig.

### Kernröhre

Bei 25% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.

### Verfärbungen

Natürliche Verfärbungen zulässig. Bläue nicht zulässig.

### Schädlingsbefall

Nicht zulässig.



**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

# ZIRBE A/B

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

19 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung

Weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

| Stärke<br>▼ | Breite ► | 107 mm | 135 mm | 178 mm | Stk./Paket |
|-------------|----------|--------|--------|--------|------------|
| 19 mm*      |          |        | ●      |        | 6          |

● = Standardprogramm

\* geeignet bei Verschraubung auf Fußbodentrockenelementen

**Standardausführung:** 2 x natur geölt  
**Fixlängen:** 1.973 mm,  
1.453 mm auf Anfrage  
**Sonderprofile:** Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

**Zertifizierung:** PEFC auf Anfrage  
**Holzfeuchte:** 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

- Äste** Gesunde Äste in beliebiger Anzahl bis zu max. Größe einer 1/2 Brettbreite zulässig. Astrisse gespachtelt. Schwarze Punktäste bis 12 mm zulässig. Kleine aus- gebrochene Äste, Kantenäste erlaubt. Schwarzumran- dete Äste bis 25 mm Durchmesser bei max. 15% der Gesamtmenge zulässig, sofern auf einer Dielseite mit der Holzstruktur fest verwachsen. Hirnholzdübel dürfen unbegrenzt vorkommen.
- Risse** Nicht durchgehende Risse, sofern der Gesamteindruck nicht beeinträchtigt, gestattet. Durchgehende Endrisse bis zu einer Länge der Dielenbreite zulässig. Astrisse zulässig.
- Harzgallen** Max. 5 Stück pro Diele, bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup> und bei 25% der Stückzahl, sind zulässig.
- Rindeneinwüchse** Bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup>, 25% der Stückzahl zulässig.
- Kernröhre** Bei 25% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.
- Verfärbungen** Natürliche Verfärbungen zulässig. Bläue nicht zulässig.
- Schädlingsbefall** Nicht zulässig.



Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

# LÄRSCHE SIBIRISCH

# A

**FEELWOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

19, 25 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 135 mm Breite

Weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

| Stärke | Breite ▶ | 107 mm | 135 mm | 178 mm | Stk./Paket |
|--------|----------|--------|--------|--------|------------|
| 19 mm* |          |        | ●      |        | 6          |

● = Standardprogramm

\* geeignet bei Verschraubung auf Fußbodentrockenelementen

**Standardausführung:** 2 x natur geölt  
**Fixlängen:** 1.973 mm,  
1.453 mm auf Anfrage  
**Sonderprofile:** Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

**Zertifizierung:** FSC® auf Anfrage  
**Holzfeuchte:** 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Äste</b>             | Gesunde Äste in beliebiger Anzahl bis zu einer max. Größe von einem Drittel der Brettbreite zulässig. Astrisse gespachtelt. Schwarze Punktäste bis 8 mm zulässig. Pro Laufmeter, bezogen auf die Gesamtstückzahl, darf max. 1 Stück Hirnholzdübel vorkommen. Kleine ausgebrochene Äste, Kantenäste und Astrisse sind erlaubt! Größere offene Stellen können zum Teil gespachtelt sein. |
| <b>Risse</b>            | Risse auf der Sichtseite sind nicht erlaubt. Durchgehende Endrisse sind jedoch bis zu einer max. Länge von 3 cm bei max. 15% der Gesamtstückzahl gekittet zulässig.  |
| <b>Harzgallen</b>       | Max. 2 Stück pro Diele, bis zu einer Größe von 1 cm <sup>2</sup> und bei 20% der Stückzahl, sind zulässig.   |
| <b>Rindeneinwüchse</b>  | Bis zu einer Größe von 1 cm <sup>2</sup> , 10% der Stückzahl zulässig.   |
| <b>Kernröhre</b>        | Ist max. bei 20% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darf max. 1/3 der Dielenlänge betragen.   |
| <b>Verfärbungen</b>     | Natürliche Verfärbungen zulässig. Bläue nicht zulässig.  |
| <b>Schädlingsbefall</b> | Nicht zulässig.  |

**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

# LÄRCHE SIBIRISCH A/B

**FEELWOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

15 mm Verkleben/Klammerbodenverlegung

19, 25 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 135 mm Breite

Stärke 15 mm geeignet für Fußbodenheizung bis 135 mm Breite bei vollflächiger Verklebung - weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

| Stärke<br>▼ | Breite ► | 107 mm | 135 mm | 178 mm | Stk./Paket |
|-------------|----------|--------|--------|--------|------------|
| 15 mm       |          |        | ●      |        | 8          |
| 19 mm*      |          |        | ●      | ●      | 6          |
| 25 mm       |          |        | ●      | ●      | 5          |

● = Standardprogramm

Standardausführung: 2 x natur geölt  
Fixlängen: 1.973 mm,  
1.453 mm auf Anfrage

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

\* geeignet bei Verschraubung auf Fußbodentrockenelementen bis zur Breite 135mm

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

**Äste** Äste in beliebiger Anzahl bis zu max. Größe einer halben Brettbreite bei max. 50%, bezogen auf die Stückzahl, zulässig. Schwarze Punkt-äste bis 15 mm zulässig. Schwarzumrandete Äste bis 25 mm Durchmesser bei max. 15% Gesamtmenge zulässig, sofern auf einer Dielenseite mit Holzstruktur fest verwachsen. Ausgebrochene Äste, Kantenäste und Astrisse sind erlaubt! Hirnholzdübel dürfen unbegrenzt vorkommen. Größere offene Stellen können zum Teil gespachtelt sein.

**Risse** Nicht durchgehende Risse, sofern sie den Gesamteindruck nicht beeinträchtigen, gestattet. Durchgehende Endrisse bis zu Länge der Dielenbreite können vorkommen. Offene Risse können zum Teil gespachtelt sein.

**Harzgallen** Max. 5 Stück pro Diele, bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup> und bei 25% der Stückzahl, sind zulässig. Harzgallen werden nicht ausgebessert, Harz Austritt möglich

**Rindeneinwüchse** Bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup>, 25% der Stückzahl zulässig.

**Kernröhre** Ist max. bei 25% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.

**Verfärbungen** Natürliche Verfärbungen zulässig. Bläue nicht zulässig.

**Schädlingsbefall** Nicht zulässig.



**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

# LÄRSCHE SIBIRISCH B

**FEEL WOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegungsmöglichkeiten:

19 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung

Weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

| Stärke | Breite ▶ | 107 mm | 135 mm | 178 mm | Stk./Paket |
|--------|----------|--------|--------|--------|------------|
| ▼      |          |        | ●      |        | 6          |
| 19 mm* |          |        |        |        |            |

● = Standardprogramm

\* geeignet bei Verschraubung auf Fußbodentrockenelementen

**Standardausführung:** 2 x natur geölt  
**Fixlängen:** 1.453 mm auf Anfrage,  
1.973 mm → eine Lage pro Paket kann einmal  
gestoßen sein  
**Sonderprofile:** Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

**Zertifizierung:** FSC® auf Anfrage  
**Holzfeuchte:** 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Äste</b>             | Äste in beliebiger Anzahl bis zu max. Größe einer halben Brettbreite zulässig. Schwarze Punktäste bis 15 mm zulässig. Schwarzumrandete Äste bis 25 mm Durchmesser bei max. 25% Gesamtmenge zulässig, sofern auf einer Dielen-seite mit Holzstruktur fest verwachsen. Ausgebrochene Äste, Kantenäste und Astrisse sind erlaubt! Hirnholzdübel dürfen unbegrenzt vorkommen. Größere offene Stellen können zum Teil gespachtelt sein. |
| <b>Risse</b>            | Risse, sofern sie den Gesamteindruck nicht beeinträchtigen, gestattet. Durchgehende Endrisse bis zu Länge der Dielenbreite können vorkommen. Offene Risse können zum Teil gespachtelt sein.  |
| <b>Harzgallen</b>       | Max. 5 Stück pro Diele, bis zu einer Größe von 2 cm <sup>2</sup> und bei 35% der Stückzahl, sind zulässig. Harzgallen werden nicht ausgebessert, Harz Austritt möglich.  |
| <b>Rindeneinwüchse</b>  | Bis zu einer Größe von 2 cm <sup>2</sup> , 30% der Stückzahl zulässig.   |
| <b>Kernröhre</b>        | Ist max. bei 30% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.   |
| <b>Verfärbungen</b>     | Natürliche Verfärbungen zulässig, Bläue nicht zulässig.  |
| <b>Schädlingsbefall</b> | Nicht zulässig.  |



Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

# LÄRSCHE HEIMISCH A/B

**FEELWOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

19 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung

Empfehlung: Verschrauben, die Lärche heimisch ist für Klammerbodenverlegung oder Verklebung nur eingeschränkt geeignet.

Weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

| Stärke<br>▼ | Breite ► | 107 mm | 135 mm | 178 mm | Stk./Paket |
|-------------|----------|--------|--------|--------|------------|
| 19 mm       |          |        | ●      |        | 6          |

● = Standardprogramm

Standardausführung: 2 x natur geölt  
Fixlängen: 1.973 mm,  
1.453 mm auf Anfrage  
Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: PEFC auf Anfrage  
Holzfeuchte: 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

**Äste** Äste in beliebiger Anzahl bis zu max. Größe einer halben Brettbreite bei max. 50%, bezogen auf die Stückzahl, zulässig. Schwarze Punkt-äste bis 20 mm zulässig. Schwarzumrandete Äste bis 35 mm Durchmesser bei max. 15% Gesamtmenge zulässig, sofern auf einer Dielseite mit Holzstruktur fest verwachsen. Ausgebrochene Äste, Kantenäste und Astrisse sind erlaubt! Hirnholzdübel dürfen unbegrenzt vorkommen. Größere offene Stellen können zum Teil gespachtelt sein.

**Risse** Nicht durchgehende Risse, sofern sie den Gesamteindruck nicht beeinträchtigen, gestattet. Durchgehende Endrisse bis zu Länge der Dielenbreite können vorkommen. Offene Risse können zum Teil gespachtelt sein.

**Harzgallen** Max. 5 Stück pro Diele, bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup> und bei 25% der Stückzahl, sind zulässig. Harzgallen werden nicht ausgebessert, Harz Austritt möglich.

**Rindeneinwüchse** Bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup>, 25% der Stückzahl zulässig.

**Kernröhre** Ist max. bei 25% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.

**Verfärbungen** Natürliche Verfärbungen zulässig. Bläue nicht zulässig.

**Schädlingsbefall** Nicht zulässig.



**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEELWOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*