

# FICHTE NORDISCH A/B

**FEELWOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

15 mm Verkleben/Klammerbodenverlegung

19, 25 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung

Stärke 15 mm geeignet für Fußbodenheizung bei vollflächiger Verklebung - weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke ▼	Breite ►	107 mm	135 mm	178 mm	Stk./Paket
15 mm			●		8
19 mm*			●		6
25 mm			●		5

● = Standardprogramm

Standardausführung: geschliffen, teilausgebessert

Fixlängen: 1.973 mm,

1.453 mm auf Anfrage

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® oder PEFC auf Anfrage

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

\* geeignet bei Verschraubung auf Fußbodentrockenelementen

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

### Äste

Äste in beliebiger Anzahl bis zu max. Größe einer halben Brettbreite bei max. 50%, bezogen auf die Stückzahl, zulässig. Schwarze Punkt-äste bis 15 mm zulässig. Schwarzumrandete Äste bis 25 mm Durchmesser bei max. 15% Gesamtmenge zulässig, sofern auf einer Dielseite mit Holzstruktur fest verwachsen. Ausgebrochene Äste, Kantenäste und Astrisse sind erlaubt! Hirnholzdübel dürfen unbegrenzt vorkommen. Größere offene Stellen können zum Teil gespachtelt sein.

### Risse

Nicht durchgehende Risse, sofern der Gesamteindruck nicht beeinträchtigt wird, gestattet. Durchgehende Endrisse bis zu Länge der Dielenbreite können vorkommen. Offene Risse können zum Teil gespachtelt sein.

### Harzgallen

Max. 5 Stk. pro Diele, bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup> und bei 25% der Stückzahl, sind zulässig. Harzgallen werden nicht ausgebessert, Harz Austritt möglich

### Rindeneinwüchse

Bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup> sind bei 25% der Stückzahl zulässig.

### Kernröhre

Bei 25% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.

### Verfärbungen

Natürliche Verfärbungen zulässig. Bläue nicht zulässig.

### Schädlingsbefall

Nicht zulässig.



**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

# KIEFER NORDISCH A/B

**FEELWOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

19 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung

Stärke ▼	Breite ►	107 mm	135 mm	178 mm	Stk./Paket
19 mm*			●		6

● = Standardprogramm

\* geeignet bei Verschraubung auf Fußbodentrockenelementen

**Standardausführung:** geschliffen, teilausgebessert  
**Fixlängen:** 1.973 mm,  
1.453 mm auf Anfrage  
**Sonderprofile:** Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

**Zertifizierung:** FSC® oder PEFC  
auf Anfrage  
**Holzfeuchte:** 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

**Äste** Äste in beliebiger Anzahl bis zu max. Größe einer halben Brettbreite bei max. 50%, bezogen auf die Stückzahl, zulässig. Schwarze Punkt-äste bis 15 mm zulässig. Schwarzumrandete Äste bis 25 mm Durchmesser bei max. 15% Gesamtmenge zulässig, sofern auf einer Dielseite mit Holzstruktur fest verwachsen. Ausgebrochene Äste, Kantenäste und Astrisse sind erlaubt! Hirnholzdübel dürfen unbegrenzt vorkommen. Größere offene Stellen können zum Teil gespachtelt sein.

**Risse** Nicht durchgehende Risse, sofern der Gesamteindruck nicht beeinträchtigt wird, gestattet. Durchgehende Endrisse bis zu Länge der Dielenbreite können vorkommen. Offene Risse können zum Teil gespachtelt sein.

**Harzgallen** Max. 5 Stück pro Diele, bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup> und bei 25% der Stückzahl, sind zulässig. Harzgallen werden nicht ausgebessert, Harz Austritt möglich

**Rindeneinwüchse** Bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup>, 25% der Stückzahl zulässig.

**Kernröhre** Bei 25% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.

**Verfärbungen** Natürliche Verfärbungen zulässig. Bläue nicht zulässig.

**Schädlingsbefall** Nicht zulässig.



**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

# ZIRBE A/B

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

19 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung

Weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke ▼	Breite ►	107 mm	135 mm	178 mm	Stk./Paket
19 mm*			●		6

● = Standardprogramm

\* geeignet bei Verschraubung auf Fußbodentrockenelementen

**Standardausführung:** geschliffen, teilausgebessert  
**Fixlängen:** 1.973 mm,  
1.453 mm auf Anfrage  
**Sonderprofile:** Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

**Zertifizierung:** PEFC auf Anfrage  
**Holzfeuchte:** 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

<b>Äste</b>	Gesunde Äste in beliebiger Anzahl bis zu max. Größe einer 1/2 Brettbreite zulässig. Astrisse gespachtelt. Schwarze Punktäste bis 12 mm zulässig. Kleine aus- gebrochene Äste, Kantenäste erlaubt. Schwarzumran- dete Äste bis 25 mm Durchmesser bei max. 15% der Gesamtmenge zulässig, sofern auf einer Dielenseite mit der Holzstruktur fest verwachsen. Hirnholzdübel dürfen unbegrenzt vorkommen.
<b>Risse</b>	Nicht durchgehende Risse, sofern der Gesamteindruck nicht beeinträchtigt wird, gestattet. Durchgehende Endris- se bis zu einer Länge der Dielenbreite zulässig. Astrisse zulässig.
<b>Harzgallen</b>	Max. 5 Stück pro Diele, bis zu einer Größe von 2 cm <sup>2</sup> und bei 25% der Stückzahl, sind zulässig.
<b>Rindeneinwüchse</b>	Bis zu einer Größe von 2 cm <sup>2</sup> , 25% der Stückzahl zulässig.
<b>Kernröhre</b>	Bei 25% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.
<b>Verfärbungen</b>	Natürliche Verfärbungen zulässig. Bläue nicht zulässig.
<b>Schädlingsbefall</b>	Nicht zulässig.



Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

# LÄRSCHE SIBIRISCH

## A

**FEELWOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

19, 25 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 135 mm Breite

Weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke	Breite ▶	107 mm	135 mm	178 mm	Stk./Paket
19 mm*			●		6

● = Standardprogramm

\* geeignet bei Verschraubung auf Fußbodentrockenelementen

**Standardausführung:** geschliffen, teilausgebessert  
**Fixlängen:** 1.973 mm,  
1.453 mm auf Anfrage  
**Sonderprofile:** Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

**Zertifizierung:** FSC® auf Anfrage  
**Holzfeuchte:** 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

<b>Äste</b>	Gesunde Äste in beliebiger Anzahl bis zu einer max. Größe von einem Drittel der Brettbreite zulässig. Astrisse gespachtelt. Schwarze Punktäste bis 8 mm zulässig. Pro Laufmeter, bezogen auf die Gesamtstückzahl, darf max. 1 Stück Hirnholzdübel vorkommen. Kleine ausgebrochene Äste, Kantenäste und Astrisse sind erlaubt! Größere offene Stellen können zum Teil gespachtelt sein.
<b>Risse</b>	Risse auf der Sichtseite sind nicht erlaubt. Durchgehende Endrisse sind jedoch bis zu einer max. Länge von 3 cm bei max. 15% der Gesamtstückzahl gekittet zulässig.
<b>Harzgallen</b>	Max. 2 Stück pro Diele, bis zu einer Größe von 1 cm <sup>2</sup> und bei 20% der Stückzahl, sind zulässig.
<b>Rindeneinwüchse</b>	Bis zu einer Größe von 1 cm <sup>2</sup> , 10% der Stückzahl zulässig.
<b>Kernröhre</b>	Ist max. bei 20% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darf max. 1/3 der Dielenlänge betragen.
<b>Verfärbungen</b>	Natürliche Verfärbungen zulässig. Bläue nicht zulässig.
<b>Schädlingsbefall</b>	Nicht zulässig.

**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEELWOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

# LÄRCHE SIBIRISCH A/B

**FEELWOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

15 mm Verkleben/Klammerbodenverlegung

19, 25 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 135 mm Breite

Stärke 15 mm geeignet für Fußbodenheizung bis 135 mm Breite bei vollflächiger Verklebung - weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke ▼	Breite ►	107 mm	135 mm	178 mm	Stk./Paket
15 mm			●		8
19 mm*			●	●	6
25 mm			●	●	5

● = Standardprogramm

Standardausführung: geschliffen, teilausgebessert

Fixlängen: 1.973 mm,  
1.453 mm auf Anfrage

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

\* geeignet bei Verschraubung auf Fußbodentrockenelementen bis zur Breite 135mm

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

### Äste

Äste in beliebiger Anzahl bis zu max. Größe einer halben Brettbreite bei max. 50%, bezogen auf die Stückzahl, zulässig. Schwarze Punkt-äste bis 15 mm zulässig. Schwarzumrandete Äste bis 25 mm Durchmesser bei max. 15% Gesamtmenge zulässig, sofern auf einer Dielseite mit Holzstruktur fest verwachsen. Ausgebrochene Äste, Kantenäste und Astrisse sind erlaubt! Hirnholzdübel dürfen unbegrenzt vorkommen. Größere offene Stellen können zum Teil gespachtelt sein.

### Risse

Nicht durchgehende Risse, sofern sie den Gesamteindruck nicht beeinträchtigen, gestattet. Durchgehende Endrisse bis zu Länge der Dielenbreite können vorkommen. Offene Risse können zum Teil gespachtelt sein.

### Harzgallen

Max. 5 Stück pro Diele, bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup> und bei 25% der Stückzahl, sind zulässig. Harzgallen werden nicht ausgebessert, Harz Austritt möglich

### Rindeneinwüchse

Bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup>, 25% der Stückzahl zulässig.

### Kernröhre

Ist max. bei 25% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.

### Verfärbungen

Natürliche Verfärbungen zulässig. Bläue nicht zulässig.

### Schädlingsbefall

Nicht zulässig.

**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

# LÄRSCHE SIBIRISCH A/B LANGDIELE

**FEELWOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:  
25 mm Verschrauben

Weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke	Breite ▶	107 mm	135 mm	178 mm	Stk./Paket
25 mm				●	3

● = Standardprogramm

**Standardausführung:** geschliffen, teilausgebessert  
**Fixlängen:** 3.973 mm,  
2.973 mm auf Anfrage  
**Sonderprofile:** Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

**Zertifizierung:** FSC® auf Anfrage  
**Holzfeuchte:** 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

<b>Äste</b>	Gesunde Äste in beliebiger Anzahl bis zu max. Größe einer halben Brettbreite zulässig. Größere Astrisse sind teilweise gespachtelt. Schwarze Punktäste bis 15 mm zulässig. Ausgebrochene Äste und Kantenäste bis zu einer Größe von 10 mm <sup>2</sup> erlaubt. Schwarzumrandete Äste bis zu einem Durchmesser von max. 25 mm bei max. 25% der Gesamtmenge zulässig, sofern sie auf einer Dielseite mit der Holzstruktur fest verwachsen sind. Hirnholzdübel dürfen unbegrenzt vorkommen.
<b>Risse</b>	Nicht durchgehende Risse, sofern sie den Gesamteindruck nicht beeinträchtigen, gestattet. Durchgehende Endrisse sind bis zu einer Länge der Dielenbreite zulässig. Astrisse zulässig.
<b>Harzgallen</b>	Max. 10 Stück pro Diele, bis zu einer Größe von 2 cm <sup>2</sup> und bei 25% der Stückzahl, sind zulässig. Harzgallen werden nicht ausgebessert, Harz Austritt möglich.
<b>Rindeneinwüchse</b>	Bis zu einer Größe von 2 cm <sup>2</sup> , 25% d. Stückzahl zulässig.
<b>Kernröhre</b>	Bei max. 25% der Gesamtstückzahl zulässig. Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.
<b>Verfärbungen</b>	Natürliche Verfärbungen zulässig. Bläue nicht zulässig.
<b>Schädlingsbefall</b>	Nicht zulässig.



**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*



# LÄRSCHE SIBIRISCH B

**FEELWOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

19 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung

Weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke	Breite ▶	107 mm	135 mm	178 mm	Stk./Paket
19 mm*			●		6

● = Standardprogramm

\* geeignet bei Verschraubung auf Fußbodentrockenelementen

**Standardausführung:** geschliffen, teilausgebessert  
**Fixlängen:** 1.453 mm auf Anfrage,  
1.973 mm → eine Lage pro Paket kann einmal  
gestoßen sein  
**Sonderprofile:** Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

**Zertifizierung:** FSC® auf Anfrage  
**Holzfeuchte:** 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

<b>Äste</b>	Äste in beliebiger Anzahl bis zu max. Größe einer halben Brettbreite zulässig. Schwarze Punktäste bis 15 mm zulässig. Schwarzumrandete Äste bis 25 mm Durchmesser bei max. 25% Gesamtmenge zulässig, sofern auf einer Dielen-seite mit Holzstruktur fest verwachsen. Ausgebrochene Äste, Kantenäste und Astrisse sind erlaubt! Hirnholzdübel dürfen unbegrenzt vorkommen. Größere offene Stellen können zum Teil gespachtelt sein.
<b>Risse</b>	Risse, sofern sie den Gesamteindruck nicht beeinträchtigen, gestattet. Durchgehende Endrisse bis zu Länge der Dielenbreite können vorkommen. Offene Risse können zum Teil gespachtelt sein.
<b>Harzgallen</b>	Max. 5 Stück pro Diele, bis zu einer Größe von 2 cm <sup>2</sup> und bei 35% der Stückzahl, sind zulässig. Harzgallen werden nicht ausgebessert, Harz Austritt möglich.
<b>Rindeneinwüchse</b>	Bis zu einer Größe von 2 cm <sup>2</sup> , 30% der Stückzahl zulässig.
<b>Kernröhre</b>	Ist max. bei 30% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.
<b>Verfärbungen</b>	Natürliche Verfärbungen zulässig, Bläue nicht zulässig.
<b>Schädlingsbefall</b>	Nicht zulässig.



**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

# LÄRSCHE HEIMISCH A/B

**FEELWOOD**  
MASSIVHOLZDIELEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

19 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung

Empfehlung: Verschrauben, die Lärche heimisch ist für Klammerbodenverlegung oder Verklebung nur eingeschränkt geeignet.

Weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke ▼	Breite ►	107 mm	135 mm	178 mm	Stk./Paket
19 mm			●		6

● = Standardprogramm

**Standardausführung:** geschliffen, teilausgebessert  
**Fixlängen:** 1.973 mm,  
1.453 mm auf Anfrage  
**Sonderprofile:** Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

**Zertifizierung:** PEFC auf Anfrage  
**Holzfeuchte:** 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

**Äste** Äste in beliebiger Anzahl bis zu max. Größe einer halben Brettbreite bei max. 50%, bezogen auf die Stückzahl, zulässig. Schwarze Punkt-äste bis 20 mm zulässig. Schwarzumrandete Äste bis 35 mm Durchmesser bei max. 15% Gesamtmenge zulässig, sofern auf einer Dielseite mit Holzstruktur fest verwachsen. Ausgebrochene Äste, Kantenäste und Astrisse sind erlaubt! Hirnholzdübel dürfen unbegrenzt vorkommen. Größere offene Stellen können zum Teil gespachtelt sein.

**Risse** Nicht durchgehende Risse, sofern sie den Gesamteindruck nicht beeinträchtigen, gestattet. Durchgehende Endrisse bis zu Länge der Dielenbreite können vorkommen. Offene Risse können zum Teil gespachtelt sein.

**Harzgallen** Max. 5 Stück pro Diele, bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup> und bei 25% der Stückzahl, sind zulässig. Harzgallen werden nicht ausgebessert, Harz Austritt möglich.

**Rindeneinwüchse** Bis zu einer Größe von 2 cm<sup>2</sup>, 25% der Stückzahl zulässig.

**Kernröhre** Ist max. bei 25% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.

**Verfärbungen** Natürliche Verfärbungen zulässig. Bläue nicht zulässig.

**Schädlingsbefall** Nicht zulässig.



**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*